

## Chemicaliënbestendigheid overzicht - 2-comp. polyurethaan (PU)

Versie 02 | 23-01-2023

Chemicaliën	Concentratie	Bestandheid
Aceton		-
Ammonia	10	-
Ammonia	25	-
Azijnzuur	>10	-
Azijnzuur	10	X
Benzeen		-
Benzine		X
Bier		X
Cardanolie		X
Carterolie		X
Dierlijke vetten		X
Dieselolie		X
Ethanol	30	X
Fosforzuur	>10	X
Fosforzuur	10	X
Groente- en fruitsappen		X
Heptaan		X
Melkzuur	5	X
Methanol		-

Mierezuur	>5	X/X
Mierezuur	5	X
Natron-/Kaliloog	10	X
Natron-/Kaliloog	50	X
n-butanol		-
Perchloorethyleen		-
Petroleum		X
Plantaardige vetten/oliën		X
Salpeterzuur	>10	X/X
Salpeterzuur	10	X
Terpetine		X
Tetra		-
Tolueen		-
Trichloorethyleen		-
Waterstofperoxide	10	X
Wijn		X
Xyleen		-
Zouten (algemeen)		X
Zoutzuur	>20	X/X
Zoutzuur	20	X
Zwavelzuur	>30	X/X
Zwavelzuur	10	X
Zwavelzuur	30	X/X

*Uitleg symbolen:*

- X bestand
- X/X bestand tegen morsbelasting
- niet bestand

De duur van de belasting is 7 dagen bij 20°C.

**Romar-Voss Floor Systems**

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl