

EP-Filler RV Thix

Versie 01 | 01-11-2022

Algemene omschrijving

EP-Filler RV THIX is een zeer thixotrope, onge vulde 2-componenten dichtzetmassa op basis van een epoxyhars. EP-Filler RV THIX is eenvoudig verwerkbaar, heeft een goed vullend vermogen, een snelle droging, een goede doorharding, uitstekende mechanische eigenschappen en een goede chemische bestandheid.

Toepassing

Door de goed vullende thixotrope eigenschappen is de EP-Filler RV THIX uitermate geschikt voor het opvullen van gietgallen, dichtzetten van gaten, het vastzetten van plinten/strips en als bindmiddel voor epoxyplinten. Door de eigenschappen is EP-Filler RV THIX geschikt voor industriële toepassingen, waar hoge eisen worden gesteld aan mechanische en chemische belastbaarheid.

Eigenschappen/technische gegevens

EP-Filler RV THIX	
Kleur	Wit, na droging nagenoeg transparant
Mengverhouding	A : B = 680 : 320 (massa)
Dichtheid	1,1 kg/m ³
Glansgraad	Hoogglans
Verwerkingstemperatuur	10 - 25°C, ideale temperatuur 20°C
Verwerkingstijd	Ca. 20-30 minuten
RLV	Max. 65%
Temperatuur ondergrond	Min. 10°C
Belastbaarheid	Stofdroog: ca. 8 uur Mechanisch belastbaar: ca. 48 uur Chemisch belastbaar: ca. 7 dagen
Verbruik	Afhankelijk van applicatie

Ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen en/of herstellen. Bij twijfel altijd eerst een hechtproef doen en deze na uitharding beoordelen.

Verwerking

Meng de A-component goed op en voeg hier de B-component aan toe. De componenten minimaal 3 minuten mechanisch roeren d.m.v. een boormachine met mengpropellor of mengarm. Het mengsel omgieten in een zuivere emmer en nogmaals mengen. Hiermee wordt voorkomen dat ongemengde delen die zich op de bodem of aan de zijkant van de bus bevinden in de massa komen.

Reinigen

Gebruikte gereedschappen direct na applicatie reinigen met Reinigingsmiddel A.

Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in een verpakking van 10 kg (A+B).

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen tussen 15-25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product koel en droog wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

A-component:

ADR-klasse: 9

UN-nummer: 3082

B-component

ADR-klasse: 8

UN-nummer: 2735

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl