

Filler RV

Versie 02 | 01-09-2022

Algemene omschrijving

Filler RV is een 1-componenten semi-transparante dichtzetmassa op basis van een acrylaatdispersie. Door de goed vullende eigenschappen is Filler RV uitermate geschikt voor het dichtzetten van poreuze ondergronden en het sealen van vloersystemen, met name grindtapijt. Filler RV is eenvoudig verwerkbaar, heeft een goed vullend vermogen, een snelle droging en een goede doorharding.

Toepassing

Filler RV is geschikt voor het verzegelen van siergrindvloeren met een korrelgradatie tot 4.0 mm. Hierdoor wordt de vloer onderhoudsvriendelijker en wordt deze beter beschermd. Filler RV is uitsluitend geschikt voor binnen toepassingen.

Eigenschappen/technische gegevens

Filler RV	
Kleur	Wit, na droging transparant
Dichtheid	1 kg/m ³
Vaste stof	42%-47%
pH-waarde	7-8
Glansgraad	Zijdeglans
Verwerkingstemperatuur	10°C - 25°C (ideale temperatuur is 20°C)
RLV	Max. 65%
Temperatuur ondergrond	Min. 10°C
Verbruik	200-1200 g/m ² (afhankelijk van structuur ondergrond)
Belastbaarheid	Stofdroog: na ca. 8 uur* Beloopbaar: na ca. 24 uur* Mechanisch belastbaar: na ca. 7 dagen* Chemisch belastbaar: na ca. 28 dagen* Volledig doorgehard: na ca. 4 weken*

* bij 20°C en 65% luchtvochtigheid

Ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen en/of herstellen. Bij twijfel altijd eerst een hechtproef doen en deze na uitharding beoordelen.

Verwerking

- Zet 48 uur voor aanbrengen van Filler RV de vloerverwarming uit, deze mag pas worden ingeschakeld als Filler RV volledig transparant is opgedroogd.
- Filler RV aanbrengen m.b.v. een raamwisser of een kunststof dichtzetbord. Geadviseerd wordt om Filler RV in twee lagen aan te brengen. Na de eerste laag worden de poriën grotendeels afgesloten. Bij de tweede laag wordt de bovenzijde volledig gesloten, hierdoor krijgt de vloer optisch een ander uiterlijk. De tweede laag kan na 24 uur worden aangebracht.
- Na applicatie dient Filler RV met een schone wisser in één richting worden nagetrokken.
- Zorg tijdens de uitharding voor een goede ventilatie, geen tocht, zodat het vrijgekomen vocht weg kan. Filler RV is bij een temperatuur van 20°C en een RLV van 65% na 7 dagen volledig uitgehard. Dek de vloer gedurende het uitharden niet af.

Reiniging gereedschap

Gebruikte gereedschappen direct na applicatie reinigen met warm water. Evt. aangeharde Filler RV verwijderen met een borstel of schuurspons.

Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in een verpakking van 10 kg.

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen tussen 15-25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 8 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product koel en droog wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking (tussen +5 °C en +25 °C).

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl