

Multiplamuur RV

Versie 01 | 16-11-2022

Algemene omschrijving

Multiplamuur RV is een thixotrope 2-componenten dichtzetmassa op basis van polyesterhars. Multiplamuur RV is eenvoudig verwerkbaar, heeft een goed vullend vermogen, een snelle droging en is snel schuurbaar.

Toepassing

Door de goed vullende eigenschappen en de snelle uitharding is Multiplamuur RV uitermate geschikt voor het opvullen van gaatjes in de vloer en het dichtzetten van strips.

Eigenschappen/technische gegevens

Multiplamuur RV	
Kleur	Beige
Mengverhouding	A : B = 100 : 2 (massa)
Dichtheid	Ca. 1,1 kg/m ³
Verwerkingstemperatuur	10 - 25°C, ideale temperatuur 20°C
Verwerkingstijd	Ca. 3-4 minuten 20°C
Temperatuur ondergrond	Min. 10°C
Belastbaarheid	Schuurbaar na 20 minuten
Verbruik	Afhankelijk van applicatie

Ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen en/of herstellen.

Verwerking

Meng de Multiplamuur RV goed op en weeg af en voeg hier 2% BPO-harder aan toe. De componenten zeer goed mengen. Verwerk het materiaal met een plamuurmes. Let op! Niet goed gemengd materiaal kan negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de opvolgende lagen.

Reinigen

Gebruikte gereedschappen direct na applicatie reinigen met Reinigingsmiddel A.

Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in een verpakking van 2 kg (inclusief 50 gr BPO harder).

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen tussen 15-25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product koel en droog wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

Multiplamuur:

ADR-klasse: 3

UN-nummer: 1866

BPO-harder

ADR-klasse: 58

UN-nummer: 3108

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl